

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPC-ET UE3240** 厂商: 尤尼吉可 **UNITIKA** 品牌: **elitel**

|      |                          |      |                |
|------|--------------------------|------|----------------|
| 材料标识 | TPC-ET                   | 颜色   | 黄色/Yellow      |
| 厂商品牌 | elitel                   | 用途   | 薄膜、混合、涂敷应用、粘合剂 |
| 材料特性 | 附着力强、高纯度、高分子量、共聚物、良好的柔韧性 | 材料形状 | 颗粒状/Resin      |

| 物理性能              | 测试标准      | 数据   | 单位                |
|-------------------|-----------|------|-------------------|
| 比重                | ASTM D792 | 1.25 | g/cm <sup>3</sup> |
| 吸水率               |           |      |                   |
| (平衡, 25°C, 60%RH) | ASTM D570 | 0.30 | %                 |

| 硬度  | 测试标准       | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 60 |    |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度  |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 49     | Mpa |
| 断裂伸长率 |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 20     | %   |

| 热性能    | 测试标准      | 数据  | 单位 |
|--------|-----------|-----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 155 | °C |