

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE PM471** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Arnitel**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Arnitel	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	12.50	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	44	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	16.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	220	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	150	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	217	°C