

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO ESPOLEX 487X** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌:

材料标识	TPO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	汽车领域的应用 汽车内部装备
材料特性	聚烯烃热塑性弹性体	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.40	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	38	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
撕裂强度			
垂直方向		53	KN/m
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	140	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	<-60	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		21-49	°C